

Sheet of Specification

REF 18403

Ätzmittel nach Murakami

Zusammensetzung / Content


 KOH: 100 g/l
 $K_3[Fe(CN)_6]$: 100 g/l

Use for:

Oberflächen-Ätzung in der Metallographie

Test:
Specification:

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	orangebraun
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	glatt
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	
<input type="checkbox"/>	Geruch:	
<input type="checkbox"/>	Dichte:	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Absorbtion:	Spektrogramm
<input type="checkbox"/>	Temp.:	
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:


 15 ... 25 °C